

Artikelbezeichnung: **ecoPF RT 40**  
 article/nom du produit  
 Faserzusammensetzung: **100% PES**  
 composition  
 Verfestigung: **thermisch**  
 bonding/consolidation **thermal**

| Qualitätsmerkmal<br>quality characteristic<br>caractéristique qualitative | Technische Daten<br>technical data<br>fiche technique | Prüfmethode<br>testmethode<br>contrôle d'après |
|---|---|--|
|---|---|--|

## Mean Value (x)

| <b>Gewicht</b><br>weight<br>poids  | <b>g/m<sup>2</sup></b>  | 40,0 | <b>PV 2.U3/001</b><br>[Anl. an DIN EN 29 073 T.1] |
|--|-------------------------|------|---|
| <b>Dicke</b><br>thickness<br>épaisseur   | <b>mm</b>               | 0,15 | <b>PV 2.U3/002</b><br>[Anl. an DIN EN ISO 9073-2] |
| <b>Höchstzugkraft längs</b><br>tensile strength md<br>résistance sens long                         | <b>N/5cm</b>            | 125  | <b>PV 2.U3/003</b><br>[Anl. an DIN EN 29 073 T.3] |
| <b>Höchstzugkraft quer</b><br>tensile strength cd<br>résistance sens transversales                 | <b>N/5cm</b>            | 100  | <b>PV 2.U3/003</b><br>[Anl. an DIN EN 29 073 T.3] |
| <b>Höchstzugkraftdehnung längs</b><br>elongation md<br>allongement à la ruptures sens long         | <b>%</b>                | 25,0 | <b>PV 2.U3/003</b><br>[Anl. an DIN EN 29 073 T.3] |
| <b>Höchstzugkraftdehnung quer</b><br>elongation cd<br>allongement à la ruptures sens transversales | <b>%</b>                | 25,0 | <b>PV 2.U3/003</b><br>[Anl. an DIN EN 29 073 T.3] |
| <b>Luftdurchlässigkeit</b><br>permeability to air<br>perméabilité à l'air                          | <b>l/m<sup>2</sup>s</b> | 4000 | <b>PV 2.U3/015</b><br>[Anl. An DIN 53360]         |
| <b>BubblePoint</b><br>bubble point<br>point de bulle   | <b>µm</b>               | 210  | <b>PV 2.U3/017</b><br>[Anl. An DIN 53357]         |
| <b>MeanFlow</b><br>mean flow<br>écoulement moyen   | <b>µm</b>               | 90,0 | <b>PV 2.U3/017</b><br>[Anl. An DIN 53357]         |

 ANMASI A/S  
 Thorsvej 240  
 7200 Grindsted  
 telefon: +45 76 50 02 32  
 e-mail: info@anmasi.dk

Die Werte sind den üblichen Schwankungen des Vliesstoff-Produktions-Prozesses unterworfen. Technische Änderungen vorbehalten.

The values are subject to the usual variations of the nonwoven production process. Technical modifications reserved.

Les valeurs sont soumises à des fluctuations habituelles du procédé de production de non-tissé. Sous réserve de modifications techniques.